

クイックパッチ グレー

コンクリート段差修正材

特長

コテで塗り施工 2mm ~ 40mm 程度施工可能

『しごき』しなくても簡単に表面が滑らかになります

スベリ抵抗値 BPN / 75 以上



エプロンコンクリート補修材

■ 選定基準

外気温	5℃以上
	28℃以上の場合は硬化が早くなります
適用箇所	橋梁伸縮装置による段差 U字溝損傷部 コンクリートエプロン
開放時間	30分～1時間程度（気温により異なる）

■ 性能表 / クイックパッチグレー

試験項目	試験結果	規格値	試験方法	
圧縮強度 (N/mm ²)	1日	4.4	4以上	JIS R 5201
	3日	8.6		
	7日	13.4		
	28日	19.1		
曲げ強度 (N/mm ²)	1日	1.4	15以下	JIS A 1106
	3日	2.6		
	7日	5.2		
	28日	9.7		
スベリ抵抗値 (BPN)	75	60以上	舗装試験法便覧	
付着強度 (N/mm ²) 下地: コンクリート	1.6	1.0以上	JSCE-K 531-2013	

※仕上がり色：薄い灰色

『特長』

クイックパッチグレーは2mm～4cmまで厚みができる商品です

『荷姿』



クイックパッチグレー樹脂 800g x 4袋


粉末 4Kg x 4袋

■ 施工手順

施工前に下地処理することをおすすめします。



1. 粉末袋の中にクイックパッチグレー樹脂を入れます



2. 20秒～30秒間よく混ぜます。
(夏場は20秒以内の練りませにしてください)



3. 混練したクイックパッチグレーを補修箇所に投入します（補修箇所周辺に養生テープ貼ることを推奨します）



4. コテで敷き均します（早めに養生テープを剥がしてください）



〒339-0056 埼玉県さいたま市岩槻区加倉 5-9-76-2

TEL. 048-708-0717 FAX. 048-611-9493