

シールファルト

化学反応型アスファルト舗装クラックシール材

誰でも簡単にできる DIY 商品 / 環境に優しいエコ商品 !!
充填作業が一回で済む配合設計 !!

シールファルト / SEAL PHALT

アスファルト舗装のひび割れ補修材
ひび割れ幅 15mm 以下で利用できる充填型の補修材です

特 長

- ・臭いも殆どないエコ商品
- ・液体と粉末を 30 秒シェイクするだけの DIY 商品
- ・ひび割れ部分に充填するだけの誰でも簡単にできる商品

製品主成分

水性アクリル樹脂

表面硬化時間

30 分 ~ 60 分



1 本セット / 400g

1 本あたり幅 5mm 程度で約 8m

セット内容			使用量目安
箱 / 4 本セット	1.6 kg 分	幅 5mm	約 32m
箱 / 5 本セット	2.0 kg 分	幅 5mm	約 40m
箱 / 10 本セット	4.0 kg 分	幅 5mm	約 80m
箱 / 20 本セット	8.0 kg 分	幅 5mm	約 160m

※SDS や試験成績表に関しては別途お問い合わせください。

■施工条件

気温

5℃以上

天候

雨以外

■シールファルト施工手順

■クラック幅 15mm 以下



箱の中にあるもの

液体・粉末・マドラー 3点セット



準備してほしいもの

チリ・ホコリを取り除きます



1. 施工前

濡れている場合は乾燥させます



2. 清掃

ホウキでクラックの砂などを掃いてください



3. ボトルキャップをはずす

黒いキャップすべてを左に回して開けてください



4. 粉末を落とす

粉末を黒い点線より下に落としてください



5. ハサミをいれる

粉末袋の黒い点線部分をハサミで切ってください



6. 容器の中に粉末をいれる

容器の中にハサミで切った部分をいれて粉末をすべて落としてください



7. マドラーで混ぜる

容器の中で粉末が沈まないのをマドラーで混ぜて沈ませてください



8. シェイク

黒いキャップを右に回してしっかりしめてください
人差し指をトンガリキャップにのせて30秒シェイクしてください



9. トンガリキャップを外す

黒いトンガリキャップを左に回して取ってください



10. 充填

容器の中の材料は使い切ってください



11. 完成

30分～1時間程度養生してください



〒339-0056 埼玉県さいたま市岩槻区加倉 5-9-76-2

TEL. 048-708-0717 FAX. 048-611-9493